



Univerzální akrylová barva RAL (V400)

Je velmi obtížné vyzvednout všechny vlastnosti tohoto spreje Ambro-Sol. Má vynikající krytí v interiéru a exteriéru a může být použit na různých površích. Vyschne se za pár minut... co ještě? Je k dispozici v mnoha barvách.

Víceúčelová akrylová barva je vhodná pro vnitřní i vnější použití. Je suchá na dotek přibližně za 15 minut a úplně se vysuší přibližně 45 minut. Použití: dřevěné povrchy, kovové, skleněné, keramické, omítky, dveře, židle, nábytek, rámy, rošty, radiátory a tisíce dalších předmětů.



Výrobek, na který se vztahuje směrnice C.O.V.
Podkategorie: Speciální povrchové úpravy
Limitní hodnota COV: 840 g / litr
Skutečný maximální obsah: 640 g/litr

OBLASTI POUŽITÍ:

Dřevěné povrchy, kovové
povrchy jako železo, hliník,
ocel, sklo a plasty.

Technická specifikace:

Množství	400 ml
Balení	6 KS
Aspekt	Směs pod tlakovou tekutinou
Chemická povaha	Velmi rychleschnoucí akrylové barvy
Barva	Různá
Vůně	Charakteristická pro spreje
Relativní hustota	Pri 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Bod vzplanutí	Min. 0° C
PPopis na dně spreje	Čárový kód, datum výroby, název produktu
Tlak	pri 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Tlak	pri 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viskozita Ford cup	Od 10" do 13"
Suchý zbytek v spreji	Od 15% do 22%
Granulometrický grindometér	Spodní stupnice 0 a 2 mikrony
Lesk	Od 7 do 95 Lesk (úhel lesku 60°)
Hrúbka 1 ruka	13 Mikrónov
Hrúbka 3 ruky	36 Mikrónov
Teplotná odolnosť	-10°C / +100°C (Max. 120° C)
Čas schnutia =20°:	Schnie 10 minút
	Suché na dotyk15 minút
	Hlboko zaschnuté 22 hodín
Bezpečnostný uzáver pre deti patentovaný a registrovaný	
Referencia farieb	
Je možné mať rôzne typy ovládačov pre rôzne efekty	

PRO PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDEK, VYČISTĚTE PRACOVNÍ PROSTOR A POUŽIJTE SPRÁVNÝ PRIMĚR PODLE TYPU POVRCHU:

Povrchy železa: proti korozi V400PAST.1, V400PAST.9, V400PAST.10, V400STUCCO, V400PRIMER.3, V400PRIMER.

4) Pozinkované povrchy: základní pozinkovaný plech (V400PRIMER.5)

Kovové povrchy a lehká slitina: Kovové základy a základní slitina (V400PRIMER.1)

Plastové povrchy: kotevní základ pro plasty (V400PRIMER.2)

Železo a metalické povrchy vystavené vysokému riziku oxidace: Zinky (Z350, Z351, Z355, Z353, Z352, Z358, Z356 a Z359)

Kovové povrchy a lehká slitina pod UV zářením a extrémní podmínky: V400PRIMER2, V400PRIMER.5 alebo len V400 akryl.

Použití:

1. Otevřete uzávěr: odlomte 3 bezpečnostní těsnění - spony na otevření uzávěru.

2. Před použitím protřepejte minimálně 1 minutu, dokud se vnitřní obsah volně pohybuje. Doporučuje se protřepat produkt i během používání.



Break three safety seals clips to open the cap.



3. Nastříkejte produkt:

4. Praktické rady:



Dávkování: lineární

Množství dávkovaného

produktu: nízký Typ

dávkování: střední kužel

Typ rozprašovače:

nebulizovaný

- Použijte ruční nátěr pro zlepšení krytí a přilnavosti, aby se snížila možnost stékání.
- Aplikujte ze vzdálenosti 20 cm.
- Po chvíli aplikujte druhou vrstvu horizontálně bezprostředně následovanou třetím vertikálním ručním nátěrem.
- Sušte několik minut.
- Po použití je vhodné stříknout na 2/3 sekundy dnem vzhůru, abyste se vyhnuli zablokování aktivátoru.
- po 24 hodinách. je nastříkaný díl suchý.

SKLADOVÁNÍ

Před použitím: uskladněte produkt na suchém místě a neskladujte jej při teplotě pod 0° a nad 45°C, po použití jej nechte zavřený. V původním balení může být výrobek uchován 24 měsíců. Po prvním použití: uchovávejte na čerstvém a suchém místě, mimo horká místa. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Označení nebezpečnosti:

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba pod tlakem. Při zahřátí může prasknout.
H319	Může způsobit vážné poškození očí.
H336	Může způsobit nevolnost a závratě.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Tyto informace, i když jsou spolehlivé, musí být považovány pouze za přibližné. Použití neznamená naši odpovědnost, včetně porušení mnoha licencí. Před použitím musí uživatelé ověřit vhodnost výrobku pro konkrétní použití.