



Odnímateľný sprejový film 400 ml (V406)

Špeciálna farba linky Ambro-Sol na dočasnú zmenu farby na vaše objekty.

ODNÍMATEĽNÝ SPREJOVÝ FILM: Vhodný pre všetky neporézne povrchy, vytvára odnímateľný, dekoratívny a ochranný film proti štrku, poškrabaniu, nečistotám a vlhkosti. Po namazaní filmu s jemným dotýkovým efektom bude maľovaný predmet zachovať svoje pôvodné vlastnosti. Vhodné pre karosérie, športové vybavenie, vybavenie a oveľa viac.

TECHNICKÉ DÁTA



Množstvo	400 ml/ 10,40 oz
Balenie	6 ks
Aspekt	Spej pod tlakovou zmesou
Chemická báza	Na základe plastifikovaných syntetických živíc
Farba	Rôzna
Vôňa	Typická pre spreje
Relatívna hustota	pri 20°C 0,72 ÷ 0,78 g/ml
Bod vzplanutia	< 0° C/ 32 °F
Popis plechovky	Kód, dátum výroby, farba
Tlak	4/6 bar
Viskozita Coppa Ford	od 30" do 45" t = 20°
Suchosť	16 % ± 1
Návratnosť	2 m ² n.c.f.
Lesklosť	od 5 do 70 lesku (merač lesku 60°)
Tepelná odolnosť	Nad 100 °C/ 212 °F
Teplota/Vlhkosť	> 5 °C/ 41 °F < 80 %
Elektrická vodivosť	Nevodivý
Čas schnutia (t = 20°):	Do 10 minút
	Celkové schnutie 2hodiny (4 - 5 náterov)
Pretieranie	Pri akrylovej farbe (V400) môže stratiť určitú elasticitu Môže byť potiahnutá inou farbou rovnakého pružného elastického povlaku
Poznámka: môže dôjsť k čiastočnej elastomérskej degradácii v dôsledku ultrafialového žiarenia	
Patentný bezpečnostný uzáver pre deti	
Možnosť farebných variácií	
Možnosť aplikovať na rôzne druhy povrchov	

OBLASTI POUŽITIA

Vhodné na všetky druhy kovov, plastov a skla (dokonca lakované). Postriekajte na hladké povrchy, aby ste dosiahli dobrý výsledok odlupovania. Vyhnite sa pórovitým povrchom (napr. betón, kameň, drevo). Farba je zvyčajne odolná proti umývaniu v autoumývarkach, avšak v niektorých prípadoch je možné, že film stratí príľnavosť. V tomto prípade opätovne použite tento výrobok. Pri čistení parou udržiajte čo najďalej.



AKO POUŽIŤ

Potraste plechovkou po dobu minimálne 1 minúty, až kým nebudete počuť, že vnútorné guľôčky sa voľne pohybujú. Tiež sa odporúča príležitostne pretrepať aj počas používania;

- starostlivo očistite povrch pred aplikáciou;
- otestujte na inom mieste, aby ste overili kompatibilitu povrchu s farbou.



- Odstráňte dve tesnenia na bokoch.


APLIKÁCIA

Naneste 4 - 5 krížových vrstiev (horizontálne a vertikálne) každých 10 až 15 minút.

- Udržujte vzdialenosť 20 - 30 cm / 8 - 12 palcov;

Aplikácia prvej vrstvy bude mať menšie pokrytie, ale pomôže priľnavosti nasledujúcich vrstiev, čím sa zníži pravdepodobnosť kvapnutia.

- Po použití sa odporúča postrekovať 2 - 3 sekundy s valcom hore dnom, až kým linka nevymizne, aby sa zabránilo blokovaniu pohonu a ventilu.



ODSTRÁNENIE

- Opatrne odstrihnite film v rohu;
- Odstráňte film na zadnej strane.

Odstránenie je ľahšie na hladkých povrchoch s aplikovanými hrubšími vrstvami (4 - 5 vrstiev).

SKLADOVANIE

Pred použitím: výrobok uskladnite na suchom mieste a neuchovávajte ho pri teplotách pod 0 ° C a vyšších ako 45 ° C. Po použití používajte nádobu tesne uzavretú. Pri skladovaní v pôvodnom obale môže byť výrobok skladovaný 24 mesiacov. Po prvom použití: uchovávajte na chladnom, suchom mieste mimo zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Identifikácia nebezpečenstiev:

H222	Extremémne horľavý aerosol.
H229	Nádoba pod tlakom, pri zahriatí môže prasknúť.
H315	Spôsobuje podráždenie pokožky.
H336	Môže spôsobiť nevoľnosť a závraty.
H412	Škodlivý pre vodné živočíchy s dlhodobými účinkami.

Tieto informácie, aj keď sú spoľahlivé, sa musia považovať len za približné. Použitie neznamená našu zodpovednosť, vrátane porušenia mnohých licencií. Pred použitím musia používatelia overiť vhodnosť výrobku na konkrétne použitie.